

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

021-04/034-2022

Nr. ... din

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Cod categorie: nr. 25 - Adezivi utilizați în construcții

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE BAUCEM CT 14 ȘI BAUCEM CT 17

Adezivul BAUCEM CT 14 ECO este o pulbere omogenă gri sau albă obținută din ciment, nisip selectat, rășină sintetică și aditivi speciali care în contact cu apa formează un mortar destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă.

Adezivul BAUCEM CT 17 este formula cu aderență mare la suport și la lipirea și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat alb, grafitat, vată bazaltică și XPS. Se aplică pe toate suprafețele convenționale, de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi și direct pe orice tip de zidărie.

Este recomandat pentru izolarea termică a clădirilor nou construite și a celor vechi, ce urmează să fie reabilitate termic.

Produsele BAUCEM CT 14 și BAUCEM CT 17 se prepară prin amestecarea cu apă până la obținerea unei paste omogene care se poate aplica atât la exteriorul cât și la clădirilor, pe verticală și orizontală pe suporturi din zidărie, beton, cărămidă, BCA, plăci din piatră naturală, lemn sau panouri fibrolemnoase

Produsele se livrează însoțite de:

- **Agrementul tehnic în valabilitate prin care sunt menținute pe piață.**
- **Prezenta Declarație de Conformitate cu Agrementul tehnic în valabilitate.**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă :

Adezivii pentru sisteme termoizolante - KUPRO de tip BAUCEM CT 14 ECO ȘI CT 17 , se pot utiliza pentru lipirea materialelor termoizolante (polistiren expandat, polistiren extrudat, plăci de spumă poliuretanică, vată minerală ș.a.) atât la exteriorul cât și la interiorul clădirilor, pe verticală și orizontală pe suporturi din zidărie, beton, cărămidă, BCA, plăci din piatră naturală și lemn sau panouri fibrolemnoase. Produsele circulă și în varianta de iarnă prin completarea denumirii cu "W".

Produsele se folosesc și ca masa de șpacu pentru fixarea plasei de armare pe materialul termoizolant înaintea realizării finisajului și nivelarea stratului izolant.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

KUPRO 94 LTD

GORNA ORYACHOVITA,

str. Mano Todorov, nr.2, Bulgaria, tel: +359 61 860 014

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL

București, Drm. Cooperativei, nr. 23, sect.5

tel: +4021 2231875/0721 776 338

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII nr. 021-004/034-2021 – ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE BAUCEM CT 14 ȘI BAUCEM CT 17

7. Performanța produselor:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Metodă de încercare	Valoare referință	Valoare măsurată	Unitatea executantă
BAUCEM CT 14 ECO						
1.	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 – 12 : 2016	≥0.25	0,58 Cedarea coeziunii în strat mortar	AXA CERT
2.	Aderența la polistiren expandat EPS 80	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥0.08	0.083 rupere în polistiren	
3.	Aderența la polistiren expandat EPS 80 ca masă de șpacu	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥0.08	0.081 rupere în polistiren	
BAUCEM CT 17						
1.	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 – 12 : 2016	≥0.25	0,58 Cedarea coeziunii în strat mortar	AXA CERT
2.	Aderența la polistiren expandat EPS 80	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥0.08	0.083 rupere în polistiren	
3.	Aderența la polistiren expandat EPS 80 ca masă de șpacu	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥0.08	0.081 rupere în polistiren	
4.	Aderența la beton	N/mm ²	SR EN 1015 – 12 : 2016	≥ 0.5	0,95 Cedarea coeziunii în strat mortar	
5.	Aderența la polistiren expandat EPS 120	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥ 0.08	0.129 rupere în polistiren	
6.	Aderența la polistiren expandat EPS 120 ca masă de șpacu	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥ 0.08	0.124 rupere în polistiren	
7.	Aderența la vată minerală	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥ 0.06	0.064 rupere în MW	

8.	Aderența la vată minerală ca masă de șpacu	Kpa	SR EN 13494 : 2003	≥ 6	6,5 rupere în MW	
9.	Aderența la polistiren extrudat XPS 300	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥ 0.08	0.316 rupere în polistiren	
10.	Aderența la polistiren extrudat XPS 300 ca masă de șpacu	N/mm ²	SR EN 13494 : 2003	≥ 0.08	0.304 rupere în polistiren	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: