

Fisa Tehnica BAUCEM AMORSA TENCUIALA DECORATIVA

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa BAUCEM pentru pregătirea suporturilor minerale este obținută ca un amestec omogen în dispersie apoasă de rășini sintetice, pigmenți, materiale de umplură și aditivi.

Produsele finite sunt destinate acoperirii în scopul prelucrării suprafețelor înainte de tencuire, chituire și vopsire în interiorul și exteriorul clădirilor. Amorsa pentru pregătirea suporturilor minerale este alcătuită din hidroemulsie sintetică și aditivi și se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor de origine minerală cu scopul îmbunătățirii adeziunii și întăririi suprafețelor înainte de vopsire și tencuire cu produse decorative.



STRATUL SUPORT

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor din beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale.

Se aplică, de preferință nediluate, la vâscozitatea de livrare, cu pensula sau ruloul, fie în culoare albă, fie în peste 300 culori disponibile.

Produsul se aplică pe suprafețe minerale ca: beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidăria din cărămizi uzuale, BCA, azbociment, plăci de gips-carton sau alte materiale de construcție. Substratul trebuie să fie suficient de puternic, uscat, compact, stabil și curățat de eventualele impurități: săruri datorate eflorescenței, var, ulei, grăsimi, ceară, resturi de vopsea de orice tip. Straturile de tencuială și cele de vopsea cu aderență slabă trebuie îndepărtate, zonele contaminate sau susceptibile de a dezvolta alge sau mușgaiuri trebuie să fie spălate cu apă sub presiune, după care se vor trata cu algicide și fungicide, iar defectele se vor repara cu un mortar de nivelare.

CARACTERISTICI SPECIFICE PRODUS

Nr.	Caracteristică	UM	Metodă de încercare	Valoare de referință	Valoare Măsurată
1	Permeabilitatea la apă lichidă	kg/ m ² h ^{0.5}	SR EN 1062-3: 2008 SR EN 1062-1: 2004	- Coeficient de transmisie a apei lichide - clasa de permeab. la apă lichidă	0.015 W ₃ (Permeab. scăzută)
2	Permeabilitate la vapori de apă	g/ (m ² zi)	SR EN ISO 7783: 2012	- Coeficientul de transmisie al vaporilor de apă	11,04

			SR EN 1062-1: 2004	- clasa de permeab. la vapori de apă	V3 (Permeab. scazuta)
3	Valoarea pH-ului	-	SR EN ISO 10523:2012	6,5 – 9,5	6,5

Aspect produs lichid omogen, tixotrop, alb
Densitate produs gata de utilizat cca. 1,4 g/cm ³
Viscozitate Brookfield min. 4000 mPa.s
Aspect peliculă mat, rugos
Consum Cca. 200 – 300 g/ m ²
Timp de uscare la suprafață cca. 1 oră
Timp de uscare pentru reacoperire 24 ore

APLICAREA AMORSEI:

BAUCEM AMORSA TENCUIALA DECORATIVA se aplică pe substratul alcătuit din termosistem cu cca. 48 ore după aplicarea stratului de adeziv. După 24 de ore de la aplicarea grundului se poate aplica tencuiala decorativă.

Înainte de deschiderea ambalajului, se șterge capacul de urmele de praf sau orice impurități, pentru prevenirea contaminării produsului, apoi se omogenizează și, la nevoie, se diluează cu max. 10% apă, în funcție de gradul de absorbție a suprafeței.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea măștilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj – galeata de 25KG

Palet – 33 GALETI

Culoare – ALB

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Producător – Kupro – 94 Ltd., str. Mano Todorov nr. 28, 5100 Gorna Oryahovista, Bulgaria, tel. +35961860014; office@kupro.bg; www.kupro.bg

Unic Importator – S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, București, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, www.baucem.ro