

Fisa Tehnica BAUCEM TINCI GRI

Tinciul gri BAUCEM este un mortar destinat lucrărilor de finisare a tencuielilor brute la interiorul și exteriorul clădirilor. Acesta poate fi de asemenea utilizat ca mortar de tencuire sau nivelare în cadrul lucrărilor de renovare sau ca mortar de zidărie pentru diverse amenajări de mici dimensiuni.

DOMENII DE UTILIZARE

- Finisare la interiorul sau exteriorul clădirilor
- Tencuire sau nivelare în lucrările de renovare de mici dimensiuni

**STRATUL SUPORT**

Stratul suport va fi curățat, uscat și stabil, fără impurități care pot micșora aderența ulterioară. Stratul suport va fi umezit până la saturație. Straturile suport cu absorbție ridicată de apă (tencuială veche, cărămidă, B.C.A.) vor fi amorsate cu amorsa universală BAUCEM.

Preparare: conținutul unui sac de 25 kg se adaugă în 6.5 litri de apă curată și rece și se omogenizează.

- pentru obținerea performanțelor maxime este necesară reamestecarea după 10 min

Aplicare: se aplică pe suport în strat subțire, într-o cantitate suficientă pentru realizarea planeității. Din momentul în care materialul aplicat se întărește suficient, acesta poate fi finisat prin umezire ușoară, urmată de dresuire. Produsul se aplică atunci când temperatura aerului, a produsului și a suportului este în intervalul + 5°C și +30°C.

CARACTERISTICI SPECIFICE PRODUS

Rezistența la compresiune CS IV ≥ 6 N/mm ²
Aderența la beton $\geq 0,3$ N/mm ²
Absorbție de apă prin capilaritate W0
Permeabilitate la vapori de apă ≤ 22 μ
Clasa de reacție la foc A1
Compoziție ciment Portland, agregate minerale și aditivi sintetici
Densitate (stare uscată) 1650 kg/m ³
Consum 1,7 kg/m ²
Apă de preparare cca. 6.5 litri apă / 25 kg praf
Timp de punere în operă 3-5 ore
Temperatura de punere în operă +5 ÷ +30°C

Depozitare

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației tipărită pe ambalaj, în spații uscate și în ambalajul original, nedesfăcut.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj – sac de 25KG

Palet – 48 saci

Culoare – gri

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Producator – Kupro – 94 Ltd., str. Mano Todorov nr. 28, 5100 Gorna Oryahovista, Bulgaria, tel. +35961860014; office@kupro.bg; www.kupro.bg

Unic Importator – S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, Bucuresti, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, www.baucem.ro