

Fisa Tehnica Adeziv Pentru Placari Ceramice La Interior si Exterior BAUCEM C3 MARMOWHITE

Adeziv pentru marmura, piatra, travertin, granit, mozaic
Aplicabil la interior si exterior pentru toate tipurile de placi ceramice
Aplicabil peste hidroizolatie si pardoseli incalzite
Nu modifica culoarea placilor



DOMENII DE UTILIZARE

C

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: tencuieli ciment, tencuieli var – ciment vechi, șape de ciment

COMPOZIȚIE

Ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suprafețe de ipsos
- pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Șapele trebuie să aibă o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorbție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare. Fețele plăcilor ceramice trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurități.

CARACTERISTICI	
Temperatura de aplicare	5gC- 30 gC
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere in operă	Cca 80 minute
Timp deschis	Cca 30 minute
Timp de ajustare	Cca 10 minute
Placările devin practicabile după	24 ore

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 5.25- 6.5 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă. Mortarul adeziv astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii canelate. Plăcile se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală, mișcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc), până la obținerea unei suprafețe plane. Plăcile trebuie așezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafața adezivului). Pentru a asigura o suprafață de contact corespunzătoare, adezivul se va aplica atât pe stratul suport cât și pe intradosul plăcii, pe 100% din suprafața.

CONSUM

Gletiera canelată cu dinți de 5mm aprox. 3.5kg/m²

Gletiera canelată cu dinți de 7mm aprox. 4.5kg/m²

Gletiera canelată cu dinți de 10mm aprox. 5kg/m²

RECOMANDARI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată.

Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea măștilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj – În sac de hartie de 25 kg.

Palet – 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare – Alb

TERMENE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Producător – Kupro – 94 Ltd., str. Mano Todorov nr. 28, 5100 Gorna Oryahovista, Bulgaria, tel. +35961860014; office@kupro.bg; www.kupro.bg

Unic Importator – S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, București, tel. 0212231875, office@multigrup.ro, www.baucem.ro

SR EN 12004:2007+A1:2012 : 2012	C2TES1
Deformarea Transversala(S1)	≥2.5 mm
Reacție la foc	NPD
Aderență inițială prin tracțiune	≥ 1 N/mm ²
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	≥ 1 N/mm ²
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	NPD
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	NPD
Alunecare	< 1 mm